

LITEN EPX 0

CHARAKTERYSTYKA:

Półpłynny smar przekładniowy Liten® EPX 0 jest smarem litowym przygotowanym na bazie oleju mineralnego o lepkości kinematycznej rzędu 150 mm²/s w 40°C.

Z uwagi na wymagane podwyższone własności smarne smar ten jest uszlachetniony dodatkami typu EP oraz przyczepnościami, przeciwutleniającymi i przeciwkorozyjnymi.

ZASTOSOWANIE:

Smar Liten® EPX 0 przeznaczony jest do smarowania zamkniętych przekładni zębatach walcowych i stożkowych pracujących w zakresie temperatur od - 20°C do +100°C.

Dobór smaru typu Liten® EPX zależy od konstrukcji, stopnia uszczelnienia przekładni oraz temperatury pracy.

Smar Liten® EPX 0 stosuje się w warunkach pośrednich.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

DIN 51 502: GP0G-20 ISO 6743-9: BBEB-01

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Klasa NLGI		0
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C	mm/10	382
Penetracja w temperaturze - 20°C	mm/10	195
Temperatura kroplenia	°C	180
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG	Stopień obciążenia niszczącego	11
Stabilność strukturalna: wydzielanie oleju ze smaru; 100°C/24h	%	-

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

