



HIPOL ATF II D

JAKOŚĆ: GM Dexron®II D

CHARAKTERYSTYKA:

Hipol ® ATF II D mineralny olej do automatycznych przekładni samochodowych

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakości, mineralny olej Hipol ® ATF II D przeznaczony jest do stosowania w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron ® II D.

Olej Hipol ® ATF II D zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobata:

MAN 339 Typ Z1

MAN 339 Typ V1

MAN 339 Typ L2

ZF TE-ML 04D, 11A, 14A

Voith H55.6335xx (G 607)

Spełnia wymagania:

GM Dexron II D

Allison C-4.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	7,26
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	35,7
Temperatura zapłonu	°C	208
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany po 10 min. odstania :	-	-
· w temperaturze 25°C,	ml	0
· w temperaturze 95°C,	ml	0
· w temperaturze 25°C po badaniu w temperaturze 95°C	ml	0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji	wzorce	wytrzymuje
Własności przeciwzużyciowe na aparacie czterokulowym, średnia średnica skazy	mm	0,45

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa





OLEJE DO PRZEKŁADNI SAMOCHODOWYCH

WERSJA:

1 / 2023.07.17

